



# 杭州宏福科技有限公司

## Hangzhou Hongfu Technologies Co., Ltd.

### 0.3PET 太阳能电池背膜性能参数

项 目	单 位	数 值
PET 厚度	mm	0.30
PET 基材厚度	mm	0.25
涂层 EVA 厚度	mm	≤0.05
颜色	-----	白色、黑色、透明
拉伸强度	Mpa	≥130
剥离强度 (PET/EVA)	N/cm	≥50
水蒸气透过性	g/m <sup>2</sup> 24h	<2.0
收缩率	%	≤1.0
耐紫外线 (1000w,100h)	-----	不龟裂
体积电阻率	Ω . m	≥1.0*10 <sup>14</sup>
局部放电	VDC	>1000
击穿电压	KV	>20
Rosh 指令		符合

[在此处键入]

杭州宏福科技有限公司

电话: 15168376760

传真: 0571-89882790

杭州市拱墅区祥符镇孔家埭村 160、161 号 1 幢 1008 室

Hangzhou Hongfu Technology Co., Ltd.

Tel: 15168376760

Fax: 0571-89882790

Room 1008, Building 160 and 161, Kong Jiaduo Village, Xiangfu Town, Gongshu District, Hangzhou